



VALTTI OPAQUE

バルッティオパーク
不透明仕上塗料

説明	<p>外装木材(パイン材)セミマットで臭いの少ない特別なアルキド強化アクリレートペイントです。耐候性、柔軟性、耐性に優れ、メンテナンスが少なくすむ仕上塗料です。Valtti Opaqueは、調湿性があり、ひび割れ、剥がれ落ち、気泡などがおこりにくい製品です。</p> <p>注意: 気温や湿度の変動の結果、明るい色彩の場合、木材のふしや樹脂の多い部分での変色が起こることがあります。オーク材、チーク材、杉材、米松、マホガニー、Idigboなどは含んでいるオイルや水溶性タンニンが、塗料の乾燥、硬化、付着を弱めることがあり、仕上がり表面の色を変色することがありますので、十分ご注意ください。</p>
使用例	<p>外装のクラディング、雨戸、窓、ドア、ログキャビン、フェンス、納屋、ガーデン用家具など。以前アルキドペイントやウッドステインで塗られた面にも塗装できます。</p>
技術データ	<p>固体含有量: 約30-37%, 色合いによる 比重: 約1.1-1.2 kg/l, 希釈: 水 ベースペイント: VVA and VC</p>
カラーレンジ	<p>不透明のウッドフィニッシャーカラーカード「VINHA」「PUUTALOT」からご選択ください。 VVA缶またはVC缶は色コード横に記載されています。</p>
準備	<p>塗装する表面は、汚れがなく、乾燥していて、汚れ、埃、遊離した物質がないこと。必ず表面をきれいにしてください。カビのある表面は、使用方法に従って、適切なカビ除去剤や、クリーナーで洗浄してください。ファイラーで、割れ目、釘の穴、傷などを埋めてください。</p> <p>もし光沢のある部分や、光沢のある塗料や塗膜の部分があれば、くまなく落としてください。プライマーと塗料を塗る前に、全体が上記のように準備されるようにしてください。</p> <p>木材のクラディング、雨戸、木材玉縁などは、腐食性の無いもので十分に留めてください。</p> <p>注意: プライマー (Valtti Base) を塗ってください。</p>
施行	<p>施行器具: ブラシ、スプレー ポリウレタンやナイロンの塗料ブラシが適しています。 希釈せずにご使用ください。 エアレススプレー: 0.018-0.023スプレータイプを使用してください。希釈が必要な場合は水で希釈(10%まで)。</p>
塗装条件	<p>塗装される表面は乾いていなければなりません。木材の水分含有は20%未満として下さい。塗装中と乾燥中、表面とウッドフィニッシュの気温は少なくとも5度以上、相対湿度は80%未満であること。</p>

塗装	ペイントをよくかき混ぜて使用します。二度塗りしてください。
施行面積	製材：4 - 6m ² /l. ログ、プレーナー仕上げ材：8 - 10 m ² /l. 濡れた状態の塗膜：一度塗りで100-250μm 乾燥した状態の塗膜：一度塗りで40-100μm 実際の数値は天候、気候、塗料の水分量などによって異なります。
乾燥時間	気温23°C、相対湿度50%で、通常1時間で手で触れられるくらいに乾き、2時間後に上塗りが可能です。気温が低いことや高湿度などにより乾燥時間は長くなります。
施行器具洗浄	使用後はすぐに水で洗浄します。
環境への影響	使用後の空き缶は地域の規則に沿ってリサイクルするか、廃棄します。残余物は、地域の規則に沿って廃棄します。
健康と安全性 分類	刺激, Xi 含有：Octyl-isothiazolone, iodopropynyl butyl carbamate (0.14%), zinc oxide 肌に触れると刺激を感じることもある。長期的影響により水生生物に有害な可能性。 塗装の際、肌に直接触れないようにしてください。手袋など適切な保護用具を使用してください。誤って飲み込んだ場合は即座に医師の診察を受け、缶かラベルを見せてください。蒸気、スプレーの吸入を避けること。十分な換気のある場所で使用してください。塗料を排水溝に流さないでください。子どもたちの手の届かない場所に置いてください。 製品安全データシートが必要な時はお申し付け下さい
保管と輸送	凍らない場所に保管

* 本カタログは、メーカー英文カタログを和訳したものです。